

ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ ГФ-021СПРИНТ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ОПИСАНИЕ	Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под покрытия различными эмалями (кроме нитроцеллюлозных) и масляными красками.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Металлические конструкции, гаражи, оконные решетки, ворота, ограждения, трубы и изделия из дерева.
СВОЙСТВА	Покрытие грунтовки выдерживает изменение температуры от - 45 до +60°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет покрытия	Оттенок не нормируется.
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	45
Степень разбавления вязкости 22-24 с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более	20
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе, см, не менее	50
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,10
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию, ч, не менее	
- воды	12
- индустриального масла	24

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С ксилолом, сольвентом или смесью этих растворителей с уайт-спиритом 1:1.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха от 15 до 35 °С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. Не окрашивать во время осадков.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краскораспылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч

До степени 3 при температуре (20±2) °С – не более 1ч

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 1 - 2.
Рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки для контроля качества очистки поверхности, совместимости материалов и адгезии.

ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ	15-20 мкм.
РАСХОД	110-150 г/м ² .
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Ксилол, сольвент.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.</p> <p>Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности вещества.</p>
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающей среды от минус 40°С до 40°С.
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ТУ 2312-029-54651722-2001
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	; Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000058.06.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Для промышленных предприятий, строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»